

## NITTO DENKO (TAIWAN) CORPORATION

Quality Assurance Dept.

Created By : Pascal Hsieh Approved By : Yu-Duan Chen


JNO.1 SOUTH 7TH RD. K.E.P.Z. KAOHSIUNG, TAIWAN.

TEL 886-7-821-3106~9

FAX 886-7-821-0677

## Vinyl adhesive tape No.2107TVH ビニル粘着テープ No.2107TVH

### 1. Constitution 構成



### 2. Test method 試験方法

According to ASTM D-1000 & JIS C 2107:1999 (ASTM D-1000 & JIS C 2107:1999 に準じる。)

### 3. Feature 特長

- It's easy to tear by hands, and good workability. (手で切りやすく、作業しやすい。)
- The tapes are with good performance of wrapping and firmness. (巻き付け性、巻き締め性が良好なテープ。)
- 14 colors in total. (14の色揃え。)
- The ingredient of heavy metal comply with the directive of RoHS and ELV. (重金属成分は、RoHS指令、ELVを満足しています。)
- The material which can suppress the content of VOC become low is used. (VOCの発生量を低く抑える材料を使用しています。)
- The plasticizer of phthalic ester as DINP to be used. (フタル酸エステル可塑剤は、DINPを使用しています。)

### 4. Standard size 標準サイズ

Thickness 厚さ (mm)	Width 幅 (mm)	Length 長さ (m)	※Color 色
0.130	10, 19, 25, 30	20	black, white, green, yellow, gray, blue, red, pink, orange, brown, purple, sky blue, light green, transparent 黒、白、緑、黄、灰、青、赤、桃、ルンダ、茶、紫、空、ライトグリーン、透明

※Except for other standards, please consult with us.(仕様以外は、相談させていただきます。)

### 5. Characteristic 一般特性

Item 項目	Unit 単位	No.2107TVH	
Thickness 全厚	mm	0.118	
Adhesion strength 引き剥がし粘着力	to steel 対ステンレス板	N/19mm (gf/19mm)	2.17 (221)
	to backing 対自背面	N/19mm (gf/19mm)	2.45 (250)
Unwinding force 巻戻し力	low speed 低速(0.3M/min)	N/19mm (gf/19mm)	4.23 (431)
	high speed 高速(30M/min)	N/19mm (gf/19mm)	10.14 (1034)
Elongation 伸び	%	204	
Tensile strength 引張強さ	N/19mm (kgf/19mm)	40.2 (4.1)	
Volume resistivity 体積抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$ (log $\Omega \cdot \text{cm}$ )	$2.2 \times 10^{14}$ (14.251)	
Withstand voltage 耐電圧	---	3.5kv/min withstand (3.5kv/1分間に耐える)	

#### Notice :

The data shown in this document are the examples of measured values but not for any specification purposes. Moreover, the data do not guarantee the conformity to the application(s) shown on this document. Please use this product after fully checking that there is no problem in conformity with adherent ( the material which is applied by the tape)at your side. In addition, the intellectual property rights concerning this document belong to NITTO DENKO CORP.

It is strictly prohibited to copy and duplicate this document without prior consent of NITTO DENKO CORP.

If you have any question concerning this document, please contact the sector in charge of this document.

本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。ご使用いただく前に、被着体(テープに貼り合わせる材料)との適合性を確認の上、ご使用検討をお願いいたします。尚、この文書に係る知的所有権は、日東電工株式会社にあります。当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。

不明な点は、文書発行部門へお問い合わせください。